



TDS - SOY WAX 50 FOR MOLDED CANDLES

Emisión:
16/10/2024



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

SOY WAX 50: Esta cera orgánica y vegana, disponible en prácticos paquetes de gránulos, es ideal para los amantes de la fabricación de velas, el bricolaje y las cosas naturales.

Nombre comercial: SOY WAX 50 - For molded candles

Formato: 500gr

Usos: Creación de velas artesanales.

Número CAS: 8001-22-7

Número EINECS: 232-410-2

Descripción del producto:

Esta cera orgánica y vegana, disponible en prácticos paquetes de gránulos, es ideal para los amantes de la fabricación de velas, el bricolaje y las cosas naturales.

Crea velas aromáticas y ecológicas con nuestra cera de soja para velas, el corazón verde de la gama CandlePro.

Respetar la naturaleza y amar el arte de la artesanía nunca ha sido tan fácil.

Con nuestra Cera de Soja para velas Soya Glow podrás crear maravillosas velas de soja caseras, perfumadas con la línea de fragancias "Aromas" y coloreadas a tu gusto con los pigmentos ColorCandle .

Calidad superior: CandlePro es una marca italiana que garantiza cera de alta calidad estrictamente europea.

Cera Orgánica y Vegana: Nuestra cera de soja es 100% orgánica y vegana, para respetar la naturaleza sin renunciar a la belleza de las velas.

Adhesión óptima: Suave y versátil, Soya Glow se adhiere perfectamente a vasos y candelabros, garantizando excelentes resultados.

Baja emisión de humo: Soya Glow produce poco humo, para un ambiente más agradable y saludable.

Fácil de usar: Gracias a su forma granulada, Soya Glow se disuelve rápidamente y se presta a la personalización con tintes y fragancias.

Instrucciones de uso:

Soy Wax 46, se disuelve fácilmente en una cacerola a 55°C , gracias a su forma granulada. Una vez derretida, puedes personalizar tu cera agregando nuestros colorantes ColorCandle y fragancias " Aromas" .

Vierte la cera en tu vaso o candelabro y, una vez enfriada, ¡tu vela personalizada estará lista para alegrar tus días!

Características técnicas	Método	Unidades	Especificación
Olor			Neutro
Color Lovibond 5 1/4R	Internal method Lov R	Lov R	0-1
Punto de fusión	NB 684	°C	49-51

Composición de ácidos grasos			
C16 Palmítico	ISO 12966	%	9-16
C18 esteárico	ISO 12966	%	26-36
C18 Oleico	ISO 12966	%	42-52

Contenido de grasa sólida			
SFC 20°C	ISO 8292	%	75-85



TDS - SOY WAX 50

FOR MOLDED CANDLES

Emisión:
16/10/2024

Conservación y Seguridad:

Si se almacena en el embalaje original y bien cerrado, en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre 15°C y 30°C y evitando la luz solar directa y las fuentes de calor, en condiciones normales de almacenamiento el producto se conserva perfectamente durante 2 años desde la fecha de fabricación.

Una vez abierto utilizar inmediatamente.

Antes de su uso, consulte atentamente el ficha de datos de seguridad (MSDS).

* No todos los parámetros podrían ser incluidos en los CoAs.

Los datos contenidos en esta ficha técnica se refieren a pruebas de laboratorio. Las indicaciones y métodos indicados pueden estar sujetos a cambios en el tiempo de acuerdo con las posibles mejoras en las tecnologías de producción. La aplicación de los productos está fuera de nuestro control ya que no podemos intervenir directamente en las condiciones de los sitios de construcción y en la ejecución de las obras. Todas las indicaciones son de carácter general, no vinculan en modo alguno a nuestra empresa y por tanto la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente. Se recomienda una prueba previa del producto para verificar su idoneidad para el uso previsto. El servicio técnico está disponible para proporcionar información adicional.

Para cualquier problema técnico o simple consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros (también enviándonos algunas fotos) a la dirección info@resinpro.es

El equipo de ResinPro lo saluda cordialmente y queda a su disposición!