

RESIN PRO TDS - IGUM

Rev: 01/08/2023



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Goma de silicona en pasta maleable completamente atóxica.

Nombre comercial: **IGUM**

Naturaleza química: Silicona bicomponente no tóxica

Disponible en formatos: 200gr, 500gr, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg.

Campos de uso

Caucho de silicona en pasta maleable completamente atóxica para aplicar directamente sobre el modelo a reproducir. Antes de su uso, debe mezclarse con su pasta catalizadora hasta obtener una mezcla coloreada homogénea. Al ser completamente antiadherente en todas las superficies, no es necesario lavar las herramientas después de su uso y no es necesario engrasar el modelo con otros desmoldeantes.

Modo de aplicación

- 1) Mezclar una cantidad igual de pasta azul y blanca, 1:1 en peso, mezclar con las manos hasta obtener un color uniforme.
- 2) Formar una bola. Presione la bola de silicona en el centro del objeto a clonar hasta que esté completamente cubierto. Unos pocos mm de grosor son suficientes: tus moldes estarán listos en 30 minutos.
- 3) ¡El molde de silicona está listo! Extraer el modelo original y verter el molde obtenido con el material de reproducción (resina, yeso, cera, fundición, jabón o cemento).

Advertencias

Conservar en lugar seco y evitar cambios bruscos de temperatura. Cerrar el envase después de su uso para evitar que se moje y se contamine con otras sustancias.

Características químicas y físicas

Color (parte A y parte B):	Blanco y Amarillo
Proporción de mezcla:	1:1 (en peso)
Viscosidad:	Pasta moldeable
Maduración:	1 Hora
Dureza:	38 Shores
Vida útil una vez mezclada:	10-15 minutos según temperatura y humedad ambiental.

Los datos contenidos en esta ficha técnica se refieren a pruebas de laboratorio. Las indicaciones y métodos indicados pueden estar sujetos a cambios en el tiempo de acuerdo con las posibles mejoras en las tecnologías de producción. La aplicación de los productos está fuera de nuestro control ya que no podemos intervenir directamente en las condiciones de los sitios de construcción y en la ejecución de las obras.

Todas las indicaciones son de carácter general, no vinculan en modo alguno a nuestra empresa y por tanto la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente. Se recomienda una prueba previa del producto para verificar su idoneidad para el uso previsto. El servicio técnico está disponible para proporcionar información adicional.

Para cualquier problema técnico o simple consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros (también enviándonos algunas fotos) a la dirección info@resinpro.es

El equipo de ResinPro lo saluda cordialmente y queda a su disposición!