Ficha técnica - TDS
Cera de Soja para Recipientes

Emisión: 11/10/2026

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: Cera de Soja para Recipientes

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Fabricación de velas

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:
Resinas profesionales España S.L.U
CIF B67508317
Carrer de Raimon Casellas, 126 - Cp: 08205 - Sabadell (Barcelona)
Email: info@artlise.com
Internet: www.artlise.com

1.4 Teléfono de emergencia: Servicio Información Toxicológica, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses José Echegaray nº 4 Las Rozas, Ciudad: Madrid, código postal: 28232, Pais: España, numero de emergencia: +34 915620420 (disponible 24h/365 días)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Nombre del producto: Cera de Soja para Recipientes

2.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Fabricación de velas

2.3 Apariencia: Blanco marfil

2.4 Olor: Ligero olor

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Composición: Mezcla

Nombre químico	Composición en % en peso	Fórmula química	Nº CAS	Nº EC
Cera de Soja	99%	N/A	8001-22-7	232-274-4
Cera de coco	1%	N/A	8001-31-8	232-282-8

SECCIÓN 4: ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO

4.1

Número	Artículo	Resultados	Métodos
1	Lead	No detectado	IEC 62321-5:2013
2	Cadmio	No detectado	IEC 62321-5:2013
3	Chromium(Cr6)	No detectado	IEC 62321-7-2:20171 IEC 62321-5:2013

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 4: ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO (Continúa)

Número	Artículo	Resultados	Métodos
4	Mercurio	No detectado	IEC 62321-4:2013+A1: 2017
5	PBBs	No detectado	IEC 62321-6:2015
6	PBDEs	No detectado	IEC 62321-6:2015
7	DEHP	No detectado	IEC 62321-8:2017
8	BBP	No detectado	IEC 62321-8:2017
9	DBP	No detectado	IEC 62321-8:2017
10	DIBP	No detectado	IEC 62321-8:2017
11	Flúor	No detectado	Referencia EN14582:2016
12	Cloro	No detectado	Referencia EN14582:2016
13	Bromo	No detectado	Referencia EN14582:2016
14	Yodo	No detectado	Referencia EN14582:2016

1	Aspecto y forma:	Sólido blanco marfil
2	Olor:	Ligero olor
3	Punto de fusión (°C)	Punto de fusión: 48 °C-50 °C; temperatura recomendada para verter en el molde: 60 °C
4	Estabilidad térmica (35 ± 1 °C, 24 h);	Sin deformación, sin decoloración, sin fugas de aceite
5	Estabilidad frente a la luz:	Bajo irradiación con luz UV, no se observó una decoloración significativa tras 48 h.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 5: ENTORNO DE ALMACENAMIENTO

5.1 Almacene los recipientes en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Manténgalos alejados del calor, de llamas abiertas y de altas temperaturas.
Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y sellado hasta el momento de su uso. Manténgalo fuera del alcance de los niños y de las mascotas.

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

6.1 De conformidad con la normativa IATA DGR (67.ª edición) para el transporte, el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG, enmienda 42-24) y el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR):
Los productos no están sujetos a las normativas ADR, RID, IMDG ni IATA DGR.

Foto(s) del producto

- FIN FICHA DE LA TÉCNICA

Los datos contenidos en esta ficha técnica se refieren a pruebas de laboratorio. Las indicaciones y métodos indicados pueden estar sujetos a cambios en el tiempo de acuerdo con las posibles mejoras en las tecnologías de producción. La aplicación de los productos está fuera de nuestro control ya que no podemos intervenir directamente en las condiciones de los sitios de construcción y en la ejecución de las obras. Todas las indicaciones son de carácter general, no vinculan en modo alguno a nuestra empresa y por tanto la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente. Se recomienda una prueba previa del producto para verificar su idoneidad para el uso previsto. El servicio técnico está disponible para proporcionar información adicional.

Para cualquier problema técnico o simple consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros (también enviándonos algunas fotos) a la dirección info@artlise.com

El equipo de Artlise lo saluda cordialmente y queda a su disposición!